



DESCRIPCIÓN

EL **ADHERIMAX** PISO SOBRE PISO ES UNA MEZCLA DE CEMENTO PORTLAND, RESINAS Y ADITIVOS PARA OBTENER LA MÁXIMA ADHERENCIA EN RECUBRIMIENTOS DE ALTA, MEDIA Y BAJA ABSORCIÓN DE HUMEDAD, INCLUYENDO PORCELANATOS. ESTE PRODUCTO PUEDE SER USADO TAMBIÉN EN REPELLADOS DE CONCRETO, BLOCK DE CEMENTO, TABIQUE, YESO, PANELES DE TABLARROCA, DUROCK Y SIMILARES TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES, INCLUSO EN SUPERFICIES QUE YA HAN SIDO RECUBIERTAS CON PIEZAS CERÁMICAS.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN DEBE SER FIRME PREFERENTEMENTE Y NIVELADA, AUNQUE POR LAS PROPIEDADES ADHESIVAS DEL **ADHERIMAX** ESTÁ FABRICADO PARA SUPERFICIES LIGERAMENTE FLEXIBLES COMO PANELES, MADERA, ETC. DEBE ESTAR PERFECTAMENTE LIMPIA Y LIBRE DE CUALQUIER SUSTANCIA EXTRAÑA, RESIDUOS DE PINTURA, ACEITES O GRASAS QUE IMPIDAN LA CORRECTA ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO AL SUSTRATO.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

POR CADA SACO DE 20 KG DE **ADHERIMAX** AGREGUE DE 4 A 5 LITROS DE AGUA LIMPIA. MEZCLE VIGOROSAMENTE HASTA OBTENER UNA PASTA DE CONSISTENCIA UNIFORME, AL APLICAR AGUA PARA HACER LA MEZCLA ESTA SE CALENTA CONSIDERABLEMENTE, PARA MEJORAR SUS PROPIEDADES SUSTITUYA UN LITRO DE AGUA POR UN LITRO DE **SELLAFULL 7X1**, NO MEZCLE MÁS MATERIAL DEL QUE PUEDA UTILIZAR EN 45 MINUTOS. ESPERE DE 10 A 15 MINUTOS PARA PERMITIR QUE LOS GRUMOS DESAPAREZCAN Y ACTÚEN LOS QUÍMICOS QUE LE PROVEEN LAS PROPIEDADES ADHESIVAS Y DE RESISTENCIA. TRANSCURRIDO EL TIEMPO, MEZCLE NUEVAMENTE Y AGREGAR AGUA AL GUSTO.

RENDIMIENTO

EL SACO DE 20 KG DE ADHESCRETON CUBRE ENTRE 5 Y 6 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE LISA Y NIVELADA. SIN EMBARGO, EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR SEGÚN EL ACABADO DE LA SUPERFICIE Y EL MÉTODO DE APLICACIÓN, TIEMPO ABIERTO DE TRABAJO HASTA 25 MIN.

APLICACIÓN

EXTIENDA EL **ADHERIMAX** CON EL LADO LISO DE UNA LLANA DEJANDO UNA CAPA MÁS O MENOS GRUESA, HACIENDO PRESIÓN CONTRA LA SUPERFICIE, CON EL LADO DENTADO HAGA SURCOS PARA DEJAR UN RAYADO DE APROXIMADAMENTE 3 MM DE ESPESOR, COLOQUE LOS RECUBRIMIENTOS GIRÁNDOLOS LIGERAMENTE PARA ASEGURAR UN CONTACTO TOTAL, PARA SUPERFICIES MUY GRANDES SE RECOMIENDA DEJAR JUNTAS DE EXPANSIÓN, OCASIONALMENTE RETIRE UNA PIEZA PARA COMPROBAR QUE EL ADHESIVO ESTÁ FRESCO Y TRABAJABLE, DE LO CONTRARIO REMUÉVALO Y USE UNA PORCIÓN NUEVA DE ADHESIVO.

PARA EL USO DEL **ADHERIMAX** EN SUPERFICIES DE ALTA ABSORCIÓN DE HUMEDAD COMO TABIQUE, TABLARROCA O YESO, SE RECOMIENDA SELLAR PRIMERO LA SUPERFICIE PARA NO TENER PERDIDA DE LA HUMEDAD QUE REQUIERE EL ADHESIVO PARA FRAGUAR.

CURADO

LAS SUPERFICIES RECUBIERTAS EMPLEANDO EL **ADHERIMAX** DEBEN PERMANECER LIBRES DE TRÁFICO POR LO MENOS 24 HORAS DESPUÉS DE REALIZADO EL TRABAJO.

ALMACENAMIENTO

EL ADHESCRETON NO DEBE SER USADO EN CONDICIONES EXTREMAS, DEBAJO DE 5°C O ARRIBA DE 37°C. DEBE ALMACENARSE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, PREFERENTEMENTE SOBRE TARIMAS DE MADERA.

PRECAUCIONES

EL **ADHERIMAX** ES UN MATERIAL LIGERAMENTE ALCALINO, EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS, SI LA MEZCLA LE SALPICA EN LOS OJOS O LA PIEL, LAVE CON ABUNDANTE AGUA.

SI EL PRODUCTO ES INGERIDO, TOMA DE 1 A 2 VASOS DE AGUA LIMPIA.

NO INDUZCA EL VÓMITO Y ACUDA A UN MÉDICO INMEDIATAMENTE.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	RESULTADOS	NORMAS
Rendimiento	20kg. Cubre de 5 a 6mt.	ANSI 118.1
Curado inicial a 22°C	48 horas	
Curado final a 22°C	28 días	
Tiempo abierto :	Hasta 25 min de trabajo	
Temperatura de aplicación:	Entre 6° y 39° C	ASTM C-39
Resistencia al corte:	En porcelanato (%Abs. de Agua ≤ 0.5): 49 kg./cm ²	ASTM C-342
Resistencia al corte	a 7 días	
Vida en recipiente a 22°C	Aproximadamente 2 horas	
Piso no vidriado	F'c = 200 kg/cm ²	
Tiempo de almacenaje:	6 meses en un lugar seco, en su empaque origina	ASTM C-418

GARANTÍA

EL FABRICANTE GARANTIZA LA CALIDAD DE ESTE PRODUCTO, PERO NO SE RESPONSABILIZA, CUANDO NO SE CUMPLA CON LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES AQUÍ ESTIPULADAS.



FABRICADO POR: DESARROLLO PARA
CONSTRUCCION IMPERMEACRETO SA. DE CV
CALLE GOLONDRINAS M-2 L-5 COL. PEDREGOSO
C.P. 39407 ACAPULCO GRO MEX. TEL 744 4 60 67 67 Y 7442142834
Email impermeacreto@hotmail www.impermeacreto.com.mx