



COLOR ENDURECEDOR

DESCRIPCIÓN:

COLORESTAMP ES UN COMPUESTO EN POLVO COLORANTE DE ALTO RENDIMIENTO Y DE ALTO IMPACTO A LAS EXTREMIDADES AMBIENTALES

ASÍ COMO AL DESGASTE ABRASIVO Y A LA COMPRESIÓN, DEBIDO A SU COMPOSICIÓN A BASE DE CEMENTOS ESPECIALES, AGREGADOS MINERALES, PIGMENTOS PUROS, Y ADITIVOS QUÍMICOS QUE EVITAN LA EFLORESCENCIA Y LE CONFIEREN PROPIEDADES AL CONCRETO PARA SU TRABAJABILIDAD, UNIFORMIDAD DE COLOR Y PARA DAR ACABADOS DE ASPECTO RUSTICO, INTERMEDIO Y FINO

USOS:

EL COLOR ENDURECEDOR, ES IDEAL PARA PIGMENTAR ELEMENTOS DE CONCRETO FRESCO Y PARA DAR ACABADOS DE MUCHA CALIDAD, A UN BAJO COSTO Y CON LA RAPIDEZ QUE SE NECESITA EN LAS PEQUEÑAS Y GRANDES OBRAS, LOS CUALES SE RECOMIENDA EN LOS SIGUIENTES USOS:

- * PISOS ESTAMPADOS INTERIORES Y EXTERIORES
- * PISOS PULIDOS INTERIORES Y EXTERIORES
- * PISOS OXIDADOS
- * PISOS DE SAL
- * JUNTAS DE PISO CERÁMICO
- * RAMPAS PEATONALES Y VEHICULARES
- * RAMPAS ASTRIADAS
- * BANQUETAS
- * ANDADORES
- * CALLES
- * PLAZOLETAS
- * ESTACIONAMIENTOS
- * BORDES DE ALBERCAS ETC.

APLICACIÓN:

UNA VEZ TENDIDO EL CONCRETO FRESCO DEL ESPESOR SEGÚN LA NECESIDAD, DAR UNA ACOMODADA A ESTE CON UNA LLANA METÁLICA DE MANO O FLOTA DE ACERO DE 0.70-1.2 MTS DE ANCHO CON EXTENSIÓN DE ALUMINIO DE HASTA 8.00 MTS DE LARGO PARA GRANDES ÁREAS Y VOLÚMENES CON MAYOR RAPIDEZ, DAR EL TIEMPO QUE EL CONCRETO SANGRE POR LA SUPERFICIE PARA INMEDIATAMENTE DESPUÉS ESPOLVOREAR EL COLORCRETO ENDURECEDOR SOBRE EL CONCRETO AÚN FRESCO UTILIZANDO LA LLANA O FLOTA PARA ASENTAR Y ADHERIRLO, EN POR LO MENOS DOS APLICACIONES, HASTA CONSEGUIR QUE EL CONCRETO GRIS DESAPAREZCA Y PREDOMINE EL COLOR DESEADO,

PARA EL CASO DE FABRICAR PISOS ESTAMPADOS DAR UN TIEMPO APROXIMADO DE 20 MIN. DEPENDIENDO DEL FRAGUADO DEL CONCRETO PIGMENTADO PARA POSTERIORMENTE APLICAR EL DESMOLCRETO EN POLVO, DE PREFERENCIA SEMEJANTE AL COLOR APLICADO, UNA VEZ TENDIDO EL DESMOLCRETO EN POLVO SIGNIFICARA

QUE LA SUPERFICIE SE ENCUENTRA LISTA PARA COMENZAR LA APLICACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE ESTAMPADO DE CONCRETO CON LOS MOLDES DE LA MARCA IMPERMEACRETO.

LAVAR LA SUPERFICIE DEL CONCRETO ESTAMPADO CON ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN Y CEPILLO DURO PARA RETIRAR TODAS LAS IMPUREZAS (NO APLICAR JABÓN NI ÁCIDOS) Y CURAR EL CONCRETO CON AGUA DURANTE VARIOS DÍAS PARA POSTERIORMENTE APLICAR EL SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS DE ALTA RESISTENCIA, CUANDO EL PISO SE ENCUENTRE TOTALMENTE SECO. ENTONCES TENDRÁ UN PISO FRESCO, ELEGANTE, MODERNO Y DURADERO.

RENDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:

SE REQUIERE APLICAR 2 A 2.5 KG/M2 PARA LOS COLORES OSCUROS Y DE 3 A 3.5 KG/M2 PARA LOS COLORES CLAROS. RINDE DE 6 A 10 M2 POR SACO DE 20 KG. PARA LOS COLORES CLAROS SE REQUIERE UN POCO MÁS DE COLORANTE. LOS RENDIMIENTOS MENCIONADOS ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DEL TIEMPO Y DEL CONCRETO, ADEMÁS DE LA FORMA DE APLICACIÓN.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	NORMA
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	.02 CM/CM2	ASTM C-418
RESISTENCIA A COMPRESIÓN A 28 DÍAS	400KG/CM2	ASTM C-39
GRAVEDAD ESPECIFICA	2.25 GR/CM2	ASTM C-642
RESISTENCIA A AL TENCIÓN	40KG/CM2	ASTM C-496
INTEMPERISMO	6000 HORAS SIN AFECTO AL CALOR	ASTM D-3361

RECOMENDACIONES:

EL COLOR ENDURECEDOR NO ES RECOMENDABLE EN ÁREAS EXPUESTAS AL CONTACTO CON EL AGUA COMO SON EN INTERIORES DE ALBERCAS JACUZZIS, FUENTES Y CISTERNAS, DEBIDO A QUE NO ES UN MATERIAL IMPERMEABLE PARA TAL CASO RECOMENDAMOS USAR IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO IMPERMEACRETO DE COLOR O GRIS., NI PARA MUROS NI PLAFONES, LO MÁS ADECUADO Y RECOMENDABLE ES APLICAR ESTUCRETO.

PRECAUCIONES:

EVITE EL INHALAR EL COLORCRETON ENDURECEDOR, PARA ESTO SE DEBE UTILIZAR MASCARILLA DE BOCA Y NARIZ. Y LENTES PARA PROTECCIÓN DE LOS OJOS AL TIEMPO DE ESPOLVOREAR, CUALQUIER CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL BOCA O NARIZ LAVASE CON ABUNDANTE AGUA Y ACUDA AL MÉDICO EN TAL CASO.



FABRICADO POR: DESARROLLO PARA CONSTRUCCION IMPERMEACRETO SA. DE CV
CALLE GOLONDRINAS M-2 L-5 COL. PEDREGOSO
C.P. 39407 ACAPULCO GRO MEX. TEL 744 4 60 67 67 Y 7442142834
Email impermeacreto@hotmail www.impermeacreto.com.mx

