

HIDROFUG



FICHA TECNICA:

DESCRIPCION

SELLADOR HIDROFUG "A" ES UN IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE. HIDROREPELENTE DE BASE AGUA QUE SELLA LA POROSIDAD DEL CONCRETO IMPIDIENDO EL PASO DE LA HUMEDAD LIBRE DE DISOLVENTES, ES UNA SOLUCION LIQUIDA A BASE DE SILICONA PLASTIFICANTE TRANSPARENTE.

CON BASE AGUA DE BAJA VISCOSIDAD PARA SU SENCILLA APLICACIÓN, NO OBSTANTE, CUENTA CON UN CONTENIDO ALTO DE SÓLIDOS, MÍNIMO GARANTIZADO DEL 90% RESPECTIVAMENTE. POR LO QUE TIENE UN ALTO PODER CUBRIENTE, CRISTALINO AQUOSO EN ESTADO LIQUIDO, AL SECAR ES TOTALMENTE INVISIBLE, SIN CAMBIAR LAS TONALIDADES DE LAS SUPERFICIES QUE IMPERMEABILIZA SUPERFICIES POROSAS Y EVITA LA FLORESCENCIA DEL HONGO Y MOHOS SOBRE: MADERA, CONCRETO, ACERO, PLÁSTICOS DUROS, BARRO Y CANTERA. ES DE SECADO RÁPIDO Y NO ES FLAMABLE CUANDO SE ENCUENTRA EN ESTADO LIQUIDO PURO, YA SECO SE CONVIERTE INOFENSIVO ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS Y FLAMAS.

VENTAJAS Y VENEFICIO

AL APLICAR EL SELLADOR HIDROFUG "A" SE OBTIENE UNA CAPA INVISIBLE IMPERMEABLE PROTECTORA CUYOS BENEFICIOS SON LOS SIGUIENTES:

- 1-ES UN IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO INVISIBLE.
- 2-EVITA LA FLORESCENCIA DEL HONGO Y MOHO AL NO PERMITIR LA RETENCIÓN DEL AGUA.
- 3-EVITA LA CORROSIÓN Y EROSION DE LOS MATERIALES POROSOS PROVOCADA POR LA HUMEDAD.
- 4-DISMINUYE CONSIDERABLEMENTE LA DECOLORACION POR RAYOS U.V. SOBRE LOS MATERIALES POROSOS, ETC.

PROPIEDADES FISICAS PROPIEDADES FISICAS PROPIEDADES FISICAS

PROPIEDADES FISICAS	NORMAS	ESPECIFICACION
Viscosidad copa ford 4 (seg.)	ASTM-D 1200	6-8 seg.
Peso especifico (g/ml)	ASTM-D 1475	0.9-0.92

USOS Y APLICACIONES

ES RECOMENDABLE SU USO EN SUPERFICIES ÚNICAMENTE POROSAS CON O SIN COLOR, PISOS DE BARRO, PIEDRAS NATURALES, SUPERFICIE DE MADERAS, MUROS Y TECHOS DE CONCRETO YA PINTADOS, Y TODA SUPERFICIE DE PORO ABIERTO, SIEMPRE Y CUANDO LA SUPERFICIE ESTE COMPLETAMENTE SECA.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

LAS ÁREAS CIRCUNCINDANTES Y ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL PISO DEBERAN PROTEGERSE LO MAS POSIBLE DEL CONTACTO CON EL SELLADOR HIDROFUG "A", ANTES DE APLICARSE, LA SUPERFICIE DEBEN DE ESTAR PERFECTAMENTE SECOS Y LIBRES DE POLVO, EL SELLADOR HIDROFUG "A" VIENE LISTO PARA APLICARSE, NO ES NECESARIO REBAJARLO NI AGITARLO. VACÍE LA PARTE DEL PRODUCTO QUE CONSIDERE USAR DURANTE EL DÍA EN UN RECIPIENTE LIMPIO Y SECO. SI VA SELLAR PISOS REVISE QUE LAS SUELAS DE SUS ZAPATOS ESTÉN LIMPIOS, ANTES DE ENTRAR AL ÁREA DE TRABAJO, APLIQUE UNA SOLA MANO ABUNDANTE PAREJA CON RODILLO, CEPILLO, BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN, NO APLIQUE UNA SEGUNDA INMEDIATAMENTE, ESPERE AL DÍA SIGUIENTE DE LO CONTRARIO SE CREARAN DOS CAPAS QUE PUEDEN NO LOGRAR LA ADHERENCIA ADUCUADA SOBRE LA SUPERFICIE.

MANTENIMIENTO

SE RECOMIENDA USAR ÚNICAMENTE SELLADOR HIDROFUG "A" PARA APLICAR EL RESELLADO CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO LIMPIANDO MANCHAS SUPERFICIALES CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN DESENGRASANTES Y SECA LA SUPERFICIE, ESTARÍA LISTA PARA RECIBIR EL RESELLADO. EL RENDIMIENTO NORMAL ES DE 4.00 M2 / LT.

ARENDIMIENTOS DE APLICACIÓN

TIPO DE SUPERFICIE	METROS CUADRADOS/LT
CONCRETO POROSO	1.50
CONCRETO PULIDO	4.00
APLANADO SEMIRUSTICO	1.20
ADOQUINES Y LADRILOOS	2.00
CANTERA EN FACHADAS	3.00
BLOCK APARENTE Y TABICON	2.50

ALMACENAMIENTO

CONSERVADO EN SU ENVASE ORIGINAL BAJO TECHO NO SUFRE DETERIORO ALGUNO, CONSERVESE EN AREA SECA Y PROTEGIDA DEL SOL

PRESENTACIONES: GALÓN DE 4 LTS, CUBETA DE 19 LTS, Y TAMBOS DE 200 LTS.

PRECAUCIONES

NO LO HINALE PROLONGADAMENTE, APLIQUE EN ÁREAS VENTILADAS, ES IRRITANTE A LOS OJOS Y PIEL, USE MASCARILLA CUBRIENDO NARIZ Y BOCA. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA Y ACUDAAL MEDICO DE INMEDIATO. PARA LA PIEL, LAVE CON AGUA Y JABÓN. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



FABRICADO POR: DESARROLLO PARA CONSTRUCCION IMPERMEACRETO SA. DE CV
CALLE GOLONDRINAS M-2 L-5 COL. PEDREGOSO
C.P. 39407 ACAPULCO GRO MEX. TEL 744 4 60 67 67 Y 7442142834
Email [impermeacreto@hotmail](mailto:impermeacreto@hotmail.com) www.impermeacreto.com.mx